



COUCHE DE FINITION CLAIRE À L'EAU UV  
SÉRIE 226  
CLAIR

**DESCRIPTION:**

La série 226 est une laque U.V. à base d'eau idéale pour la finition du bois qui demande une résistance supérieure. Ce produit autoscellant combine la technologie U.V. et celle à base d'eau permettant d'atteindre une performance inégalée dans le marché. Il est conçu pour la finition d'armoires de cuisine, d'escaliers et de meubles. Ce produit est sans formaldéhyde, bas en C.O.V et rencontre les normes du KCMA.

**INFORMATION TECHNIQUE:**

CODE DE PRODUIT:	226-0XX
SOLIDE % VOL:	35 ± 1%
SOLIDE % POIDS:	38 ± 1%
COV:	28.9 g/L
DENSITÉ:	1.03 g/L
DURÉE DE VIE:	6 mois

**MÉLANGE:**

DILUANT:	Eau 5-10%
----------	-----------

**TEMPS DE SÉCHAGE:**

ÉPAISSEUR DE FILM:	2.5-3 mils
PRÊT AU SÉCHAGE UV:	6-10 minutes

**Note:** Le temps de séchage peut varier selon l'épaisseur appliquée, la température et/ou l'humidité.

**APPLICATION:**

Les surfaces doivent être poncées, propres, sèches et sans aucune trace de graisse ou d'huile. Bien mélanger avant l'utilisation. Utiliser un papier #240 minimum. Appliquer 3 couches (3 mils).

**ÉQUIPEMENT CONVENTIONNEL:**

VISCOSITÉ:	20-24 sec (FC#4)
RÉSERVOIR À PRESSION:	40-50 lbs/po <sup>2</sup>
PRESSION AU FUSIL:	15-18 lbs/po <sup>2</sup>

**ÉQUIPEMENT AIRLESS:**

VISCOSITÉ:	20-24 sec (FC#4)
PRESSION AU FUSIL:	1000-1200 lbs/po <sup>2</sup>

**ÉQUIPEMENT AIR ASSIST:**

VISCOSITÉ:	20-24 sec (FC#4)
PRESSION DE LA POMPE:	150-200 lbs/po <sup>2</sup>
PRESSION AU FUSIL:	18-25 lbs/po <sup>2</sup>
TIP:	09-132
ÉPAISSEUR TOTALE:	2-2.5 mils
NOMBRE DE COUCHES:	2

**ENTREPOSAGE:**

Entreposez dans un endroit sec et tempéré. Bien refermer le contenant après utilisation.

Le client est responsable de suivre les procédures d'application recommandées. Le non-respect de ces spécifications peut entraîner une mauvaise apparence du film. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Consultez nos techniciens de laboratoire avant d'appliquer ce produit à un produit provenant d'un autre fabricant. Le client devrait tester l'adhérence, la compatibilité et les performances du système avant l'application à pleine échelle.

Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations de sécurité et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Nous garantissons SEULEMENT que ce produit est conforme à notre standard de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Toutes les informations sur ce bulletin technique sont sujettes à modification sans préavis.