



PRE-LAK ULTRA LOW GLOSS
SÉRIE 462-103
CLAIR

DESCRIPTION:

462-103 est une laque synthétique précatalysée dont le catalyseur est déjà incorporé, ce qui est un avantage au moment de l'utilisation. Cette laque est utilisée pour la finition de meubles, d'armoires de cuisine et tout autre meuble en bois. Elle a été spécifiquement développée pour obtenir un lustre ultra mat.

INFORMATION TECHNIQUE:

CODE DE PRODUIT: 462-103
VISCOSITÉ (25°C): 14 ± 1 sec (FC#4)
SOLIDE % VOL: 14.3 ± 1%
SOLIDE % POIDS: 20 ± 1 %
COV: 694.9 g/L
DENSITÉ: 0.9138 kg/L
LUSTRE: 2 ± 1°
DURÉE DE VIE: 8 mois

MÉLANGE:

DILUANT: 400-017 (si nécessaire)
RETARDEUR: 400-068 (0-5%)
400-025 (0-3%)

TEMPS DE SÉCHAGE:

ÉPAISSEUR DE FILM: 4-5 mils mouillés
HORS POUSSIÈRE: 5-8 minutes
PRÊT À MANIPULER: 20-25 minutes
PRÊT À EMBALLER: 4-6 heures

Note: Le temps de séchage peut varier selon l'épaisseur appliquée, la température et/ou l'humidité.

Attention: Ne pas excéder une épaisseur de 5 mils secs.

APPLICATION:

Les surfaces doivent être poncées, propres, sèches et exemptes de toute tache de graisse ou d'huile. Bien mélanger avant l'application. Éviter les couches épaisses.

ÉQUIPEMENT CONVENTIONNEL:

VISCOSITÉ (25°C): 13-15 sec (FC#4)
PRESSION AU RÉSERVOIR: 15-18 lbs/po²
PRESSION DU MATÉRIEL: 35-45 lbs/po²

ÉQUIPEMENT AIR MIX:

ATOMISATION: 15-25 lb/po²
PRESSION DU MATÉRIEL: 40-50 lbs/po² (20:1 ratio)
BUSE: 09
NOMBRE DE COUCHES: 1 ou 2

ÉQUIPEMENT AIRLESS:

VISCOSITÉ (25°C): 13-15 sec (FC#4)
PRESSION AU FUSIL: 900 à 1100 lbs/po²
NOMBRE DE COUCHES: 1-2

ENTREPOSAGE:

Entreposez dans un endroit sec et tempéré. Bien refermer le contenant après utilisation.

Le client est responsable de suivre les procédures d'application recommandées. Le non-respect de ces spécifications peut entraîner une mauvaise apparence du film. Ce produit est destiné à un usage professionnel. Consultez nos techniciens de laboratoire avant d'appliquer ce produit à un produit provenant d'un autre fabricant. Le client devrait tester l'adhérence, la compatibilité et les performances du système avant l'application à pleine échelle. Veuillez vous référer à la fiche de données de sécurité pour obtenir des informations de sécurité et mises en garde avant d'utiliser ce produit. Nous garantissons SEULEMENT que ce produit est conforme à notre standard de qualité et, s'il y a lieu, la responsabilité du fabricant se limite au prix d'achat du produit. Toutes les informations sur ce bulletin technique sont sujettes à modification sans préavis.

CANLAK Inc. 674, Principale, Daveluyville, QC G0Z 1C0, QC (819) 367-2201, ON (905) 673-2936